

STOFF	PRÜFTEMP. IN °C	BESTÄNDIGKEIT
Aceton	20	unbeständig
Mineralöl	20	beständig
Ethylalkohol (10%)	20	beständig
Ethylalkohol (95%)	20	unbeständig
Chloroform	20	unbeständig
1,2 Dichlorethan	20	unbeständig
Salzsäure (1.5%)	20	unbeständig
Schwefelsäure (2,5%)	20	unbeständig
Tetrahydrofuran (THF)	20	unbeständig
Wasser destilliert	20, 50 ,80	beständig
Essigsäure (2.5%)	20	beständig
Glycerin	20	beständig
Natronlauge (10%)	20	unbeständig
Salpetersäure (3.5%)	20	unbeständig


WEITERE INFORMATIONEN


Die gemachten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Für Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder sonstigen Gebrauch dieser Informationen oder Produkte sowie für die sich daraus ergebenden Folgen übernimmt Puhmann Printing GmbH keine Haftung. Der Käufer übernimmt die volle Verantwortung für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen sowie für alle Folgen daraus. Puhmann Printing GmbH übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verletzungen von im Besitz oder unter Verwaltung Dritter befindlichen Patent-, Urheber- oder sonstigen Rechten durch Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen durch den Käufer.

Hilfe benötigt?

Bei Fragen zum Produkt oder bei auftretenden Problemen kontaktieren Sie uns gern:

 info@puhmannprinting.de

 0201 28954805

 www.puhmannprinting-dental.de